



TRUCKPLY[®] RHOMB

Prodotto:

Compensato Truckply Grezzo rivestito con film fenolico su entrambe le facce. La superficie della faccia ha un'impronta speciale (WT, vedi figura 1). La controfaccia è liscia (F).

Applicazione:

Nell'industria del trasporto per pavimentazioni e pareti, magazzino e pavimenti delle industrie, scaffali di magazzino, piattaforme di carico, superfici di pontili e impalcature.

In generale, superfici per cui sono richieste alta resistenza all'usura e proprietà antiscivolo.

Ulteriori lavorazioni:

Il compensato può essere lavorato a macchina con utensili tipici del legno: incisione, foratura, fresatura, giuntatura in lunghezza, maschio e femmina (T&G), battentatura, bordi profilati, etc.

Vantaggi:

Superficie con alta resistenza all'usura, buone proprietà antiscivolo, buon risultato estetico (superficie decorativa), resistente all'acqua, resistente alle sostanze chimiche più comunemente utilizzate e semplice da pulire. Di semplice utilizzo, ecologico ed igienico.

Classi di incollaggio:

Il compensato standard è incollato con adesivo a base di resina fenolica formaldeide resistente all'acqua. Il legante è resistente agli agenti atmosferici e all'acqua bollente. Soddisfa i requisiti dei seguenti standard:

EN 314 - classe 3
BS 1203/H 4 (precedentemente WBP)
DIN 68705 PART 3 / tipo BFU 100

Emissione di formaldeide

In conformità con lo standard EN 13986 l'emissione di formaldeide soddisfa i requisiti di Classe E1. Procedura di prova EN 717 Parte 2.



PORFIRI[®]
SNC
WOOD IMPORT

Via Toscana, 28/B - 62020, Colbuccaro di Corridonia (MC)

Tel. 0733 203893 - Fax 0733 204224

Email: truckplywood@porfiri.eu

Sito: www.porfiri.eu

TRUCKPLY® RHOMB

Impronta di superficie :




Figura 1.

I pannelli sono ricoperti con un film fenolico e hanno un'impronta speciale impressa durante il processo di pressatura a caldo (vedi figura 1).
 Classe antiscivolo in conformità con DIN 51130 R 10.
 Ci sono due motivi di superficie fondamentalmente diversi in relazione alla resistenza all'usura (vedi tabella 1):

Impronta di superficie

tabella 1

RISULTATI DEI TEST SULLA RESISTENZA ALL'USURA

Tipo di filmatura	Risultati test TABER, giri	Risultati test ROLLING , giri
TRUCKPLY RHOMB ▶ Grigio ▶ Marrone scuro	900 almeno	10000 almeno
TRUCKPLY RHOMB HEAVY ▶ Marrone scuro	8000 almeno	

Sigillatura dei bordi

I bordi dei pannelli sono sigillati con vernice acrilica.

Formati:

1220 mm x 2440/3050 mm
 1250 mm x 2500/3000 mm
 1500 mm x 2500/3000 mm
 1525 mm x 2440/3050 mm

Pannelli su misura e semilavorati disponibili su richiesta del cliente.

Spessore :

6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35 mm.

Tolleranza :

La tolleranza sulla dimensione e sull'angolo retto soddisfa i requisiti EN 315.

Spessore nominale mm	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35
Numero di strati	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25
Spessore medio effettivo, mm	6,4	9,2	12,0	14,9	17,7	20,5	23,4	26,5	29,4	35
Limite inferiore, mm	6,1	8,8	11,5	14,3	17,1	20,0	22,9	25,8	28,7	33,6
Limite superiore, mm	6,9	9,5	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9	35,4

Parametro	Tolleranza
Lunghezza, larghezza (mm)	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
>2000	± 3 mm
Angolo retto	± 0.1 %
Linearità del bordo	± 0.1 %