

RIGA®

PAINT

Prodotto:

Compensato di Betulla lettone (RIGA PLY) rivestito da un film verniciabile sulla faccia di usura o su entrambe le facce (P/P). In tal modo la superficie del pannello • pronta per essere verniciata. Il compensato RIGA PAINT non si fende durante l'applicazioni in esterni o in interni.

Applicazione:

Pareti, soffitti, superfici di mobili, porte da verniciare, autocarri, locali di fabbriche, container, oggetti di casa, pareti interne di autocarri, segnali stradali, cartelloni pubblicitari e informativi.

Vantaggi:

Ecologico, semplice e veloce da verniciare, esiguo consumo di vernice, non si fende durante l'applicazione in esterni o in interni.

Raccomandazioni:

La superficie deve essere verniciata in caso di applicazione in esterno!
Sono adatte le seguenti vernici: vernice epossidica, poliuretanica e alchilica, vernice acrilica solubile in acqua per applicazioni esterne. La verniciatura deve essere eseguita secondo le istruzioni del produttore della vernice.

Classi di incollaggio:

Il compensato base di Betulla • incollato con adesivo a base di resina fenolica resistente agli agenti atmosferici e all'acqua bollente. Soddisfa i requisiti dei seguenti standard:
BS 1203/H 4 (WBP)
EN 314 • classe 2/3.
DIN 68705 Parte 3 / tipo BFU 100

Emissione di formaldeide

In conformità con lo standard EN 13986 l'emissione di formaldeide soddisfa i requisiti di Classe E1. Procedura di prova EN 717 Parte 2.

Filmatura:

Durante l'operazione di pressatura a caldo il pannello viene rivestito con carta per verniciatura e un film di colla.

Il peso totale del rivestimento (dipende dalle pellicole applicate) • 350-400 g/m².

E' possibile avere tale rivestimento (P/P) su entrambe le facce (identiche o diverse), oppure carta per verniciatura su una faccia e film fenolico sull'altra o carta per verniciatura su una faccia e compensato grezzo sull'altra faccia in qualità BB o WGE.


PORFIRI
SNC
COMPONENTI VEICOLI IND/LI

62020 COLBUCCARO DI CORRIDONIA (MC)

Via Toscana, 28/B

Tel. +39 0733.203893 - Fax +39 0733.204224

E-mail: porfiri.magazzino@alice.it

sito web: www.porfirisnc.com

RIGA[®] PAINT

Colore della copertura:

Marrone chiaro

Sigillatura dei bordi:

I bordi dei pannelli sono sigillati contro la penetrazione di umidità usando vernice acrilica marrone. Altri colori sono disponibili e i bordi possono essere dissigillati su richiesta del cliente.

Caratteristiche del rivestimento:

La carta per verniciatura forma una base che non necessita di levigatura. Perciò il consumo di vernice è ridotto ed una tale copertura previene la fenditura del rivestimento di vernice quando il prodotto è utilizzato all'esterno.

Formati:

1200 mm x 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000 mm
1220 mm x 1220/1525/1830/2135/2440/2745/3050 mm
1250 mm x 1250/1500/1800/2150/2500/2750/3000 mm
1500 mm x 1500/1800/2100/2500/2700/3000 mm
1525 mm x 1525/1830/2135/2440/2745/3050 mm

Pannelli su misura, lavorazione a macchina, maschio e femmina, giuntatura disponibili su richiesta del cliente.

Spessore:

6.5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 35; 40

Tolleranza:

La tolleranza sulla dimensione e sull'angolo retto soddisfa i requisiti EN 315.

Spessore nominale, mm	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Numero di strati	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
Spessore medio effettivo, mm	6.4	9.2	12.0	14.9	17.7	20.5	23.4	26.5	29.4	35	38.7
Limite inferiore, mm	6.1	8.8	11.5	14.3	17.1	20.0	22.9	25.8	28.7	33.6	38.4
Limite superiore, mm	6.9	9.5	12.5	15.3	18.1	20.9	23.7	26.8	29.9	35.4	41.4

Parametro	Tolleranza
Lunghezza, larghezza, (mm)	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
>2000	± 3 mm
Angolo retto	± 0.1%
Linearità del bordo	± 0.1%

Il compensato è prodotto da a/s Latvijas Finieris il cui sistema di qualità è certificato secondo i requisiti di ISO 9001 by Bureau Veritas Quality International



Le informazioni date sono solo a titolo esemplificativo e a/s Latvijas Finieris si riserva il diritto di correggere ed integrare le descrizioni dei prodotti senza preavviso.

Nr. 002 205_210404